



# HASIT AG 653 STANDARD Fliesenkleber

Lepidlo na obklady a dlažbu C1 T

<b>Oblasť použitia:</b>	Na lepenie keramických dlaždíc, dosiek, mozaík vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Vhodný na obklady stien aj podláh. Nie je vhodný na lepenie obkladov na hydroizoláciu. Anhydritové potery a sadrokartónové dosky sa musia upraviť HASIT AP 300 Grundierung, čas schnutia min. 6 hod. alebo HASIT AP 320 Haftgrund. Pred spracovávaním musí byť HASIT AP 320 Haftgrund úplne preschnutý (min. 24 hod.).
<b>Materiálové zloženie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cement</li> <li>• Triedený piesok</li> <li>• Prísady na zlepšenie spracovateľnosti</li> <li>• Minerálne</li> </ul>
<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodoodolná</li> <li>• Mrazuvzdorná</li> <li>• Dobré ručné spracovanie</li> <li>• Vyššia výdatnosť</li> </ul>
<b>Spracovanie:</b>	
<b>Podmienky spracovania:</b>	Počas spracovania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota okolia alebo podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C. Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.
<b>Podklad:</b>	Podľa podkladu dbať na dostatočnú zvyškovú vlhkosť. Zvyšková vlhkosť: cementový poter 2,5%, anhydritový poter 0,5%, HASIT ZS 1,8 %. Potery na báze anhydritu sa musia pred obkladáním zbrúsiť.
<b>Príprava podkladu:</b>	Podklad penetrovať s HASIT AP 300 Grundierung pre nasiakavé podklady a s HASIT AP 320 Haftgrund pre slabo nasiakavé a nenasiakavé podklady. Pri veľkých nerovnostiach by sa mala použiť samonivelizačná stierka (HASIT FN 690 Bodenspachtel, HASIT FN 615 Bodenspachtel, HASIT FN 630 Bodenspachtel silence alebo HASIT FN 645 Universalbodenspachtel), ktorá sa podľa možnosti naniesie celoplošne. Vodou zaťažované priestory je nutné vopred izolovať napr. prípravkom AS 340 Flüssigfolie vo vnútornom prostredí alebo Sockelflex/Optiflex vo vonkajšom prostredí.
<b>Príprava:</b>	Výkonným elektrickým miešadlom zamiešať, eventuálne pridať malé množstvo vody, aby vznikla vhodná konzistencia na spracovanie. Po čase zrenia cca 5 minút zmes ešte raz krátko premiešať.
<b>Spracovanie:</b>	HASIT cementové lepidlo naniesť hladkou stranou vhodnej zubovej stierky a opačnou stranou zubovej stierky (veľkosť zubov stierky sa volí tak, aby došlo k prilepeniu obkladačky k podkladu min. zo 65% plochy) podľa možnosti v jednom smere upraviť. Ak sa požaduje dutinová podlaha (trvalo vlhká oblasť), musí sa pracovať metódou Floating-Buttering. Nenanášať viac lepidla, ako môže byť počas otvoreného času lepidla s obkladom pokryté. Nemiešať s inými materiálmi. Obklad sa osadí posuvným pohybom do tenkého lôžka a počas 10 minút od osadenia sa môže ešte v svojej polohe korigovať. Spirálovité miešadlo je špeciálne vhodné pre tuhé materiály s vysokou viskozitou, ako sú lepidlá. Keď sa otvorený čas prekročí, je možné znova naniesť čerstvú lepiacu maltu pomocou zubového hladítka - čím sa vytvorená povrchová vrstva preruší.



# HASIT AG 653 STANDARD Fliesenkleber

Lepidlo na obklady a dlažbu C1 T

## Zvlášť dôležité:

Nespracovávať pri teplotách pod +5°C a nad + 30°C. Debnenie odstrániť až keď betón dosiahne dostatočnú pevnosť. Pri oddebňovaní zabrániť otrasom. Vysoké teploty skracujú otvorený čas, nižšie teploty otvorený čas predlžujú. Pri väčších výkyvoch konzistencie alebo iných vplyvoch, ktoré by mohli znižovať pevnosti betónu, práce bezodkladne zrušiť. Aby sa zabránilo odmiešaniu suchého betónu, ktoré spracovanie a vývoj pevnosti betónu ovplyvňujú, nesmie sa silo na betón spracovať úplne do prázdna. Množstvo materiálu v sile by sa malo vyskúšať poklopaním nad konusom síla.

## Kvalita:

Kvalita produktov je nepretržite sledovaná vlastným laboratóriom.

## Balenie:

V papierových vreciach.

## Skladovanie:

V suchu a chlade na drevených paletách. Chrániť pred vlhkom.  
Doba skladovania: 9 mesiacov podľa 1907/2006/ES a príloha XVII pri 20 °C, 65% relatívnej vlhkosti vzduchu (chróm redukovaný), vid obal.

## Bezpečnosť práce:

Ďalšie pokyny k bezpečnosti sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.  
Obsahuje cement - je dráždivý. Chráňte pokožku a oči.

## Technické údaje:

Číslo výrobku	22597
Art.-Beschreibung	Pozri technický list
Druh obalu	
Množstvo v balení	25 kg
Množstvo na palete	48 ks./pal.
Farba	šedá
Zrornosť	0- 0,5 mm
Spotreba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,0 - 2,3 kg/m<sup>2</sup> so zubovou stierkou (výška zubov 8 mm)</li> <li>• 2,8 - 3,2 kg/m<sup>2</sup> - zubové hladítko 8mm</li> <li>• 3,6 - 4,0 kg/m<sup>2</sup> - zubové hladítko 10mm</li> </ul>
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závislé od podkladu a technológie spracovania.
Spotreba vody	cca 7,5 ltr.
Hrúbka vrstvy	max. 5 mm
Prídržnosť	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Zaťažiteľný	7 d
Pochôdzny	24 h
	C1 T



# HASIT AG 653 STANDARD Fliesenkleber

Lepidlo na obklady a dlažbu C1 T

## Všeobecné informácie:

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam s používaním.

Údaje boli zodpovedne a svedomito zostavené, avšak bez záruky za správnosť a úplnosť bez záruky za ďalšie rozhodnutia užívateľa. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby produkt samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia.

Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita.

V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.

Naš technický a poradenský servis je Vám k dispozícii na Vaše otázky ohľadom použitia a spracovania, ako aj ohľadom predvedenia našich výrobkov. Aktuálny stav našich technických listov nájdete na našej internetovej stránke, príp. si ich vyžiadajte v príslušnej obchodnej pobočke.