



# HASIT AJ 600 Colorfeinfuge

Škárovacia malta 1 - 5 mm

<b>Oblasť použitia:</b>	<p>Na škárovanie keramických obkladačiek, strednej a malej mozaiky, kameninových a kabrincoých obkladov, dosiek z prírodného a umelého kameňa vo vnútornom aj vonkajšom prostredí, pre šírku škár 1 - 5 mm.</p> <p>Zodpovedá CG 2 ArW podľa STN EN 13888.</p> <p>HASIT AJ 600 Colorfeinfuge je vhodná pre škáry do veľkosti 5 mm.</p> <p>Čas schnutia závisí od teploty od +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 65%.</p> <p>Čistota farebného odtieňa závisí u všetkých cementových škárovacích mált od vlhkosti podkladu a podmienok prostredia. Rozdielne vlhkosti môžu spôsobiť tvorbu flakov, ktoré sa postupne stráti.</p>
<b>Materiálové zloženie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cement</li> <li>• Kremičitý piesok (normovaný)</li> <li>• Prísady na zlepšenie spracovateľnosti</li> <li>• Minerálne</li> </ul>
<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hladký vzhľad</li> <li>• Mrazuvzdorná</li> <li>• Vodoodolná</li> <li>• Vhodná na podlahové vykurovanie</li> <li>• Zníženie výkvetov</li> </ul>
<b>Spracovanie:</b>	
<b>Podmienky spracovania:</b>	<p>Počas spracovávania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota okolia alebo podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C.</p> <p>Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.</p>
<b>Podklad:</b>	Škáry musia byť suché a čisté od zvyšku lepidla a malty.
<b>Príprava podkladu:</b>	Nasiakavé podklady a obkladačky pred škárovaním rovnomerne navlhčiť.
<b>Príprava:</b>	HASIT Škárovaciu hmotu zamiešať v čistej nádobe s predpísaným množstvom čistej vody pomocou miešadla na homogénnu, hladkú a bezhrudkovú hmotu. Po 5 minútach státi ešte raz silno zamiešať.
<b>Spracovanie:</b>	<p>S vodou zamiešanú škárovaciu maltu vniesť silou do škár gumovou stierkou alebo škárovacím gumovým hladítkom a diagonálne stiahnuť.</p> <p>Nemiešať s inými materiálmi.</p> <p>Po zatuhnutí škárovacej hmoty očistiť obklad vlhkou mäkkou špongiou alebo hubkou.</p> <p>Zostávajúci cementový povlak odstrániť čistou, vlhkou špongiou - v prípade, že je to nutné čistenie zopakovať.</p> <p>Neškárovať pri priamom slnečnom žiarení.</p> <p>Čistenie škár by malo nasledovať diagonálne prípadne priečne ku škáre, aby za zamedzilo vymytiu škárovacej hmoty a škáry sa zachovali čisté.</p>
<b>Zvlášť dôležité:</b>	<p>Použitie bežných chemických prostriedkov na odstraňovanie cementového povlaku na obklade je povolené po 8 dňoch!</p> <p>Čistota farby závisí u všetkých cementových škárovacích mált od vlhkosti podkladovej konštrukcie a podmienok prostredia. Rozdielne vlhkosti môžu spôsobiť tvorbu flakov, ktoré sa vyrovnajú s pribúdajúcim zaťažением.</p>
<b>Kvalita:</b>	Produkt sa nepretržite sleduje vo vlastnom laboratóriu ako aj prírodný piesok, vápenec a malta.
<b>Balenie:</b>	V papierových vreciach.
<b>Skladovanie:</b>	<p>V suchu a chlade na drevených paletách. Chrániť pred vlhkom.</p> <p>Doba skladovania: 9 mesiacov podľa 1907/2006/ES a príloha XVII pri 20 °C, 65% relatívnej vlhkosti vzduchu (chróm redukovaný), vid obal.</p>
<b>Bezpečnosť práce:</b>	<p>Ďalšie pokyny k bezpečnosti sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.</p> <p>Obsahuje cement - je dráždivý. Chráňte pokožku a oči.</p>



# HASIT AJ 600 Colorfeinfuge

Škárovacia malta 1 - 5 mm

## Technické údaje:

Číslo výrobku	93194	94718	92321	92322	HO-184283	HO-184283	HO-184283
Druh obalu							
Množstvo v balení	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg			
Množstvo na palete	200 ks./pal.	200 ks./pal.	200 ks./pal.	200 ks./pal.			
Farba	béžová	šedá	manhattan	biela			
Zrornosť	0- 0,5 mm	0- 0,5 mm	0- 0,5 mm	0- 0,5 mm			
Spotreba	cca 0,65 kg/m <sup>2</sup>						
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závislé od podkladu a technológie spracovania.						
Spotreba vody	cca 1,5 ltr.						
Čas použiteľnosti (STN EN 1015-9)	cca 2 h						

## Všeobecné informácie:

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam s používaním.

Údaje boli zodpovedne a svedomito zostavené, avšak bez záruky za správnosť a úplnosť bez záruky za ďalšie rozhodnutia užívateľa. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby produkt samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia.

Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita.

V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.

Naš technický a poradenský servis je Vám k dispozícii na Vaše otázky ohľadom použitia a spracovania, ako aj ohľadom predvedenia našich výrobkov. Aktuálny stav našich technických listov nájdete na našej internetovej stránke, príp. si ich vyžiadajte v príslušnej obchodnej pobočke.