



# HASIT AJ 610 E.F.A. FUGA

## Škárovacia malta "Jedna na všetko" 2 - 25 mm

<b>Oblasť použitia:</b>	<p>HASIT 610 AJ E.F.A. FUGA je flexibilná, oteruvzdorná a vodoodpudivá škárovacia hmota na škárovanie všetkých nasiakavých a nenasiakavých keramických obkladov, prírodných kamenných dosiek a taktiež na kritické podklady do vnútorného aj vonkajšieho prostredia. Zodpovedá CG 2 Ar W podľa STN EN 13888.</p> <p>K vytvoreniu nepriepustného flexibilného vyškárovania pórovinových, kameninových, kabrincoých, žulových, mramorových a betónových obkladov, obkladov z prírodného kameňa a klinker tehál vo vnútornej aj vonkajšom prostredí (kúpeľne, sprchy, terasy, balkóny atď.). Vhodné na podklady zaťažované veľkými teplotnými zmenami (vykurované podlahy, sadrokartónové dosky, drevotrieskové dosky). Na šírku škár od 2 do 25 mm. HASIT AJ 610 E.F.A. Fuga je vhodná pre šírku škár od 2 do 25 mm. Čistota farebného odtieňa závisí u všetkých cementových škárovacích mált od vlhkosti podkladu a podmienok prostredia. Rozdielne vlhkosti môžu spôsobiť tvorbu flakov, ktoré sa postupne stráti.</p>
<b>Materiálové zloženie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cement</li> <li>• Triedený piesok</li> <li>• Prísady na zlepšenie spracovateľnosti</li> <li>• Minerálne</li> </ul>
<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hladký vzhľad</li> <li>• Mrazuvzdorná</li> <li>• Vodoodolná</li> <li>• Vhodná na podlahové vykurovanie</li> <li>• Zníženie výkvetov</li> </ul>
<b>Spracovanie:</b>	
<b>Podmienky spracovania:</b>	<p>Počas spracovávania a schnutia nesmie teplota prostredia a okolia klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad 30°C. Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.</p>
<b>Podklad:</b>	<p>Škóry musia byť suché a čisté od zvyškov lepidla a malty.</p>
<b>Príprava podkladu:</b>	<p>Nasiakavé podklady a obkladačky pred škárovaním rovnomerne navlhčiť.</p>
<b>Príprava:</b>	<p>HASIT Škárovaciu hmotu zamiešať v čistej nádobe s predpísaným množstvom čistej vody pomocou miešadla na homogénnu, hladkú a bezhrudkovú hmotu. Po 5 minútach státi ešte raz silno zamiešať.</p>
<b>Spracovanie:</b>	<p>S vodou zamiešanú škárovaciu maltu vniešť silou do škár gumovou stierkou alebo škárovacím gumovým hladítkom a diagonálne stiahnuť. Nemiešať s inými materiálmi. Po zatuhnutí škárovacej hmoty očistiť obklad vlhkou mäkkou špongiou alebo hubkou. Zostávajúci cementový povlak odstrániť čistou, vlhkou špongiou - v prípade, že je to nutné čistenie zopakovať. Neškárovať pri priamom slnečnom žiarení. Čistenie škár by malo nasledovať diagonálne prípadne priečne ku škáre, aby sa zamedzilo vymytiu škárovacej hmoty a škóry sa zachovali čisté.</p>
<b>Zvlášť dôležité:</b>	<p>Použitie bežných chemických prostriedkov na odstraňovanie cementového povlaku na obklade je povolené po 8 dňoch! Čistota farby závisí u všetkých cementových škárovacích mált od vlhkosti podkladovej konštrukcie a podmienok prostredia. Rozdielne vlhkosti môžu spôsobiť tvorbu flakov, ktoré sa vyrovnávajú s pribúdajúcim zaťažením.</p>
<b>Kvalita:</b>	<p>Produkt sa nepretržite sleduje vo vlastnom laboratóriu ako aj prírodný piesok, vápenec a malta.</p>
<b>Balenie:</b>	<p>V papierových vreciach.</p>



# HASIT AJ 610 E.F.A. FUGA

## Škárovacia malta "Jedna na všetko" 2 - 25 mm

### Skladovanie:

V suchu a chlade na drevených paletách. Chrániť pred vlhkom. Minimálna doba 12 mesiacov podľa nariadenia 1907/2006/EG príloha XVII pri 20°C, 65% relatívnej vlhkosti vzduchu. Skladovať v pôvodných neotvorených nádobách v chladnom a nemrznúcom uzatvorenom prostredí s max. relatívnou vlhkosťou vzduchu 65% a teplotou od +5°C do +30°C.

### Bezpečnosť práce:

Ďalšie pokyny k bezpečnosti sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov. Obsahuje cement - je dráždivý. Chráňte pokožku a oči.

### Technické údaje:

Číslo výrobku	71778	71666	69982	69968	71725	69969
Art.-Beschreibung					Siehe technisches Merkblatt	Siehe technisches Merkblatt
Druh obalu						
Množstvo v balení	5 kg	5 kg	5 kg	25 kg	25 kg/vreце	25 kg/vreце
Množstvo na palete	200 ks./pal.	200 ks./pal.	200 ks./pal.	48 ks./pal.	48 EH/Pal.	48 EH/Pal.
Farba	biela	šedá	manhattan	šedá	manhattan	biela
Spotreba	0,4- 3,6 kg/m <sup>2</sup>	0,4- 3,6 kg/m <sup>2</sup>	0,4- 3,6 kg/m <sup>2</sup>	0,4- 3,6 kg/m <sup>2</sup>	0,4- 10,0 kg/m <sup>2</sup>	0,4- 10,0 kg/m <sup>2</sup>
Spotreba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,4 - 0,6 kg/m<sup>2</sup> pri 3 mm šírke škár</li> <li>• 0,8 - 1,2 kg/m<sup>2</sup> pri 5 mm šírke škár</li> <li>• 3,5 - 4,0 kg/m<sup>2</sup> pri 12 mm šírke škár</li> <li>• 9,0 - 10,0 kg/m<sup>2</sup> pri 25 mm šírke škár</li> </ul>					
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závislé od podkladu a technológie spracovania.					
Spotreba vody	cca 1,25 ltr.	cca 1,25 ltr.	cca 1,25 ltr.	cca 6,25 ltr.	cca 6,25 l/balenie	cca 6,25 l/balenie
Čas použiteľnosti (STN EN 1015-9)	cca 2 h					

### Všeobecné informácie:

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam s používaním. Údaje boli zodpovedne a svedomito zostavené, avšak bez záruky za správnosť a úplnosť bez záruky za ďalšie rozhodnutia užívateľa. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby produkt samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Naš technický a poradenský servis je Vám k dispozícii na Vaše otázky ohľadom použitia a spracovania, ako aj ohľadom predvedenia našich výrobkov. Aktuálny stav našich technických listov nájdete na našej internetovej stránke, príp. si ich vyžiadajte v príslušnej obchodnej pobočke.