



HASIT AP 300

Grundierung




Oblasť použitia:	<p>Univerzálny rýchlotuhnúci základný náter bez obsahu rozpúšťadiel na steny a podlahy vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Na úpravu silno a rozdielne nasiakavých podkladov pred nanášaním samonivelizačných hmôt, lepidiel a omietok.</p> <p>Spevňuje opieskované plochy a viaže uvoľnené časti.</p> <p>Bráni rýchlejšej strate vlhkosti a zlepšuje prídržnosť po následnom nanosení stierky, omietok a tenkovrstvovej malty.</p> <p>Vhodný na prípravu sadrových dosiek a omietok, muriva, pórobetónu, ľahkého betónu, betónu (minimálne 3 mesiace starý), cementového, anhydritového, cementovo-sulfátového a asfaltového poteru, vápenocementových a cementových omietok.</p>
Materiálové zloženie:	<ul style="list-style-type: none"> • Disperzné spojivo • Organický
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel. • Redukuje a homogenizuje nasiakavosť • Rýchlo schnúce • Univerzálne použitie • Dobrá priľnavosť • Hĺbková penetrácia • Nasiakavosť podkladu sa podstatne redukuje
Podmienky spracovania:	<p>Počas spracovávania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota okolia alebo podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C.</p> <p>Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.</p> <p>V priebehu schnutia je potrebné dbať na dostatočné vetranie (opakované a krátkodobé vetranie).</p>
Podklad:	Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný, prídržný a bez výkvetov, nečistôt separačných prostriedkov, rias a machov.
Príprava podkladu:	Voľné časti a cementový poter sa musia odstrániť brúsením alebo pieskovaním. Anhydritové samonivelizačné potery (zbrúsené, max. zvyšková vlhkosť 0,5%), cementovo-sulfátové potery (nezbrúsené, max. zvyšková vlhkosť 1,3%), cementové potery (max. zvyšková vlhkosť 0,5%), plochy liateho asfaltu musia byť dostatočne posypané. Je potrebné overiť, či je podklad vhodný na nanosenie základného náteru.
Príprava:	Materiál je dodávaný v konzistencii pripravenej k okamžitému použitiu a nemal by sa riediť vodou. Pred použitím dobre pretrepať.
Spracovanie:	Neriedený naniesť valcom alebo hrubým štetcom. Nanášať rovnomerne na podklad pomocou štetky, širokého štetca alebo valčeka na disperzie. V prípade silno nasiakavých podkladov je možné materiál riediť max. 5%.
Zvlášť dôležité:	Následné vrstvy lepidla, samonivelizačné hmoty a omietky nanášať až po vyschnutí základného náteru. Tvorba kaluží môže spôsobiť poškodenie nasledujúcej vrstvy. Všetky plochy, ktoré sa nenatierajú (okenné rámy, sklo, parapety, kovy a pod.) sa musia zakryť, striekance a nechránené stavebné časti je potrebné okamžite očistiť.
Kvalita:	Produkt sa nepretržite sleduje vo vlastnom laboratóriu ako aj prírodný piesok, vápenec a malta.
Balenie:	V recyklovateľných plastových nádobách.
Skladovanie:	Skladovať v uzatvorenom obale. Teplota pri skladovaní v rozmedzí +5°C a +30°C. Skladovateľný minimálne 12 mesiacov v suchom stave na drevenej palete.
Bezpečnosť práce:	Uchovávať mimo dosahu detí! V prípade kontaktu s očami alebo kožou, zasiahnuté miesta dôkladne umyť v prípade očí okamžite ich dôkladne vypláchnuť vodou. Pri striekaní nevdychovať aerosóly. V prípade zdravotných komplikácií alebo pochybností vyhľadať lekárske ošetrenie a lekárovi predložiť k nahliadnutiu obal alebo etiketu. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov. Recyklovať je možné iba prázdne obaly. Prehlásenie („EWC“), k dispozícii v súlade s EPR (Európsky katalóg odpadov). Pokyny pre prvú pomoc v karte bezpečnostných údajov.



HASIT AP 300

Grundierung

Technické údaje:

Číslo výrobku	141489	140657	140851
Druh obalu			
Množstvo v balení	1 ltr.	5 ltr.	10 ltr.
Množstvo na palete		96 ks./pal.	60 ks./pal.
Spotreba	0,15- 0,25 l/m ²		
Poznámka k spotrebe	Podľa nasiakavosti podkladu medzi 150 a 250 ml/m ² .		

Všeobecné informácie:

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam s používaním.

Údaje boli zodpovedne a svedomito zostavené, avšak bez záruky za správnosť a úplnosť bez záruky za ďalšie rozhodnutia užívateľa. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby produkt samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia.

Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita.

V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.

Náš technický a poradenský servis je Vám k dispozícii na Vaše otázky ohľadom použitia a spracovania, ako aj ohľadom predvedenia našich výrobkov. Aktuálny stav našich technických listov nájdete na našej internetovej stránke, príp. si ich vyžiadajte v príslušnej obchodnej pobočke.