





HASIT AP 350 Haft- und Flexzusatz

Emulzia na zlepšenie pridržnosti

Oblasť použitia:	Tekutá alkalická umelá disperzia na zlepšenie pridržnosti u združených podláh, renovačných omietok, prednástreku a omietok na betón. Zušľachťuje cementové spojenie omietok, betónových poterov, renovačných omietok, podláh, škárovacích mált a betónu. Zvyšuje flexibilitu, odolnosť proti vzniku trhlin, pevnosť v ohybe, odolnosť proti oteru, odolnosť proti vonkajším vplyvom (rozptýlené soli, olej, karbonátacia, alkalické látky).	
Materiálové zloženie:	<ul style="list-style-type: none"> • Disperzné spojivo • Organický 	
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Bez emisií, rozpúšťadiel a zmäkčovadiel • Redukuje a homogenizuje nasiakavosť • Rýchlo schnúce • Zvyšuje elasticitu • Zvyšuje oteruvzdornosť • Odolný proti alkalickým látkam 	
Podmienky spracovania:	Počas spracovávania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota okolia alebo podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C. Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.	
Podklad:	Podklad musí byť čistý, pevný, nosný, odprašnený, odvlhčený a zbavený všetkých výkvetov, oddeľovacích látok a znečistení každého druhu.	
Príprava podkladu:	Podklad musí byť suchý, nosný ako aj čistý od prachu ako aj filmtvoriacich separačných látok.	
Spracovanie:	Zámesovú vodu pridať v odporúčanom dávkovaní, pozri Tab. *= každý cm hrúbky vrstvy. Údaje o množstve sú smerodajné hodnoty, ktoré je potrebné odskúšať vytvorením vzorky v závislosti od objektu.	
Zvlášť dôležité:	Zamiešanú maltu nenanášať pod +5°C a chrániť pred predčasným vysušením, slnkom alebo vetrom. Ako adhézný mostík použiť len vhodný cementový poter alebo cementovú maltu (min. obsah cementu 300 kg/m ³) a tie rozmiešať na striekateľnú konzistenciu. Adhézný mostík s metlou alebo hrubým štetcom dôkladne naniesť a nasledujúci poter/maltu naniesť spôsobom čerstvý do čerstvého. Pri hotových výrobkoch (suché malty) sa dosiahne súhlas výrobcu k spôsobilosti. Neschválený ako náhrada pre betón. Spracovávať podľa platných noriem a technického listu daného výrobku.	
Kvalita:	Produkt sa nepretržite sleduje vo vlastnom laboratóriu ako aj prírodný piesok, vápenec a malta.	
Balenie:	V recyklovateľných plastových nádobách.	
Skladovanie:	Skladovať v uzatvorenom obale. Teplota pri skladovaní v rozmedzí +5°C a +30°C. Skladovateľný minimálne 12 mesiacov v suchom stave na drevenej palete.	
Bezpečnosť práce:	Pred deti nedostupne uskladniť. Ďalšie pokyny k bezpečnosti sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov. Uchovávajú mimo dosahu detí! V prípade kontaktu s očami alebo kožou, zasiahnuté miesta dôkladne umyť v prípade očí okamžite ich dôkladne vypláchnuť vodou. Pri striekaní nevdychovať aerosóly. V prípade zdravotných komplikácií alebo pochybností vyhľadať lekárske ošetrenie a lekárovi predložiť k nahliadnutiu obal alebo etiketu. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov. Recyklovať je možné iba prázdne obaly. Prehlásenie („EWC“), k dispozícii v súlade s EPR (Európsky katalóg odpadov). Pokyny pre prvú pomoc v karte bezpečnostných údajov.	

Technické údaje:

Číslo výrobku	143005	
Druh obalu		
Množstvo v balení	5 ltr.	10 ltr.
Množstvo na palete	84 ks./pal.	60 ks./pal.
Spotreba	cca 0,1 l/m ²	



HASIT AP 350 Haft- und Flexzusatz

Emulzia na zlepšenie pridržnosti

Technické údaje:

Číslo výrobku	143005
Poznámka k spotrebe	Podľa použitia.

Všeobecné informácie:

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam s používaním.

Údaje boli zodpovedne a svedomito zostavené, avšak bez záruky za správnosť a úplnosť bez záruky za ďalšie rozhodnutia užívateľa. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby produkt samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia.

Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita.

V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.

Naš technický a poradenský servis je Vám k dispozícii na Vaše otázky ohľadom použitia a spracovania, ako aj ohľadom predvedenia našich výrobkov. Aktuálny stav našich technických listov nájdete na našej internetovej stránke, príp. si ich vyžiadajte v príslušnej obchodnej pobočke.