





# HASIT AS 340 Flüssigfolie

## Tesniaci náter proti netlakovej vode

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Oblasť použitia:</b>       | Tesniaci náter proti netlakovej vode v sociálnych zariadeniach (napr. kúpeľne, sprchy, toalety) na steny a podlahy, pod obklady ako poistná izolácia.<br>Nevhodná na použitie vo vonkajších podmienkach a na utesnenie bazénov!<br>Jednozložková, nanášania schopná izolácia proti vlhkosti pod obklad do vnútorného priestoru pre trvalé zaťaženie vodou napr. bazény. Nanosenie nasleduje jednoznačne v dvoch pracovných krokoch vždy s 0,6 kg/m <sup>2</sup> na jedno nanosenie. |
| <b>Materiálové zloženie:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperzné spojivo</li> <li>• Prísady na zlepšenie spracovateľnosti</li> <li>• Organický</li> </ul>   |
| <b>Vlastnosti:</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodotesný</li> <li>• Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.</li> <li>• Prekrytie vlasových a jemných trhlín.</li> <li>• Flexibilné</li> <li>• Dobrá prídržnosť</li> </ul>  |
| <b>Podmienky spracovania:</b> | Počas spracovávania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota okolia alebo podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C.<br>Do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, dažďom, rýchlym vysušením a prievanom.  |
| <b>Podklad:</b>               | Musí byť suchý, nosný, rovný, čistý, pevný a zbavený nečistôt každého druhu (napr. výkveti, riasy, machy a oddeľovacie látky).<br>Podklad musí byť bez napätia a tvarovo stály, mal by mať príslušnú min. prídržnosť podľa normy, zodpovedajúceho materiálu.<br>Prienik vlhkosti z vnútornej strany muriva alebo vzliňajúcej vlhkosti, musia byť vylúčené. Všetky požadované horizontálne a vertikálne vlhkosti bariéry musia byť prítomné.   |
| <b>Príprava podkladu:</b>     | Zostatky malty a uvoľneného betónu sa musia odstrániť.<br>Podklad penetrovat' s HASIT AP 300 Grundierung pre nasiakavé podklady a s HASIT AP 320 Haftgrund pre slabonasiakavé a nenasiakavé podklady.   |
| <b>Príprava:</b>              | Obsah nádoby dobre premiešať.   |
| <b>Spracovanie:</b>           | Tekutú fóliu naniesť priamo z nádoby von so štetcom alebo valčekom na podklad.<br>Pri kritických podkladoch a prechodoch môže účinok produktu zosilniť vložení tenkej sklotextilnej mriežky.<br>Nemiešať s inými materiálmi.  |
| <b>Kvalita:</b>               | Produkt sa nepretržite sleduje vo vlastnom laboratóriu ako aj prírodný piesok, vápenec a malta.   |
| <b>Balenie:</b>               | V recyklovateľných plastových vedrách.  |
| <b>Skladovanie:</b>           | Skladovať v uzatvorenom obale. Teplota pri skladovaní v rozmedzí +5°C a +30°C.<br>Skladovanie maximálne 12 mesiacov.  |

### Technické údaje:

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Číslo výrobku                    | <b>22406</b>  | <b>79495</b>  |
| Druh obalu                       |  |  |
| Množstvo v balení                | 7,5 kg  | 18 kg   |
| Množstvo na palete               | 48 ks./pal.   | 16 ks./pal.   |
| Spotreba                         | cca 1,2 kg/m <sup>2</sup> /2vrstvy  |   |
| Poznámka k spotrebe              | Údaje o spotrebe sú orientačné a závislé od podkladu a technológie spracovania.     |   |
| Objemová hmotnosť v suchom stave | cca 1,5 kg/l  |   |
| Prídržnosť                       | ≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>   |   |



# HASIT AS 340 Flüssigfolie

Tesniaci náter proti netlakovej vode

## Všeobecné informácie:

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam s používaním.

Údaje boli zodpovedne a svedomito zostavené, avšak bez záruky za správnosť a úplnosť bez záruky za ďalšie rozhodnutia užívateľa. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby produkt samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia.

Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita.

V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.

Naš technický a poradenský servis je Vám k dispozícii na Vaše otázky ohľadom použitia a spracovania, ako aj ohľadom predvedenia našich výrobkov. Aktuálny stav našich technických listov nájdete na našej internetovej stránke, príp. si ich vyžiadajte v príslušnej obchodnej pobočke.